Felix Compounds Talc

تولیدکننده	Felix Compounds	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	تالک	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیب‌های ترموپلاستیک تقویت شده محصولاتی هستند که دارای خواص مکانیکی، فیزیکی و حرارتی عالی هستند. سختی، مقاومت در برابر ضربه و خراش، محصولات شیمیایی و اشعه UV، و همچنین سهولت تبدیل ماده از طریق قالب‌گیری، تنها چند نکته‌ای هستند که در انتخاب ماده‌ای که با نیازهای کاربرد شما مطابقت دارد باید در نظر گرفته شوند: پلی‌پروپیلن (PP)، پلی‌استایرن (PS)، پلی‌اتیلن (PE)، بارهای معدنی مختلف (CaCO3، تالک، میکا) و سایر مواد (الیاف شیشه). تالک این دسته از محصولات دارای خواص مکانیکی و حرارتی برتر است. این ماده برای پاسخگویی به تقاضاهای خاص مانند مقاومت در برابر اشعه UV، کنترل رنگ، مقاومت در برابر خمیدگی و ضربه طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	تالک	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV مقاوم در برابر شوک	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.928 to 1.29 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.50 to 25 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	20.7 to 27.6 MPa	3002.29 - 4003.05 psi	ASTM D638
مدول خمشی	1720 to 2650 MPa	249465.36 - 384350.7 psi	ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	59 to 120 J/m	1.11 - 2.25 ft·lb/in	ASTM D256A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای فیلر	5.0 to 45 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.