Felix Compounds Mica

تولیدکننده	Felix Compounds	**دسته بندی**	PP+PE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیبات ترموپلاستیک تقویت شده محصولاتی هستند که دارای خواص مکانیکی، فیزیکی و حرارتی عالی هستند. استحکام، مقاومت در برابر ضربه و خراش، در برابر محصولات شیمیایی و اشعه ماوراء بنفش، و همچنین سهولت تبدیل مواد از طریق قالب‌گیری، تنها چند نکته برای در نظر گرفتن در انتخاب موادی هستند که با الزامات کاربرد شما مطابقت دارند: پلی پروپیلن (PP)، پلی استایرن (PS)، پلی اتیلن (PE)، بارهای معدنی مختلف (CaCO3، تالک، میکا) و سایر مواد (الیاف شیشه). میکا برای این دسته از محصولات، به دست آوردن خواص مکانیکی خوب و همچنین پرداخت های سطحی که از مرمر طبیعی تقلید می کنند، آسان است. رنگ و اندازه میکا به عهده مشتری است.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.958 to 1.37 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	10 to 25 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	13.8 to 24.1 MPa	2001.52 - 3495.42 psi	ASTM D638
مدول خمشی			

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	1380 to 2410 MPa	200152.44 - 349541.58 psi	ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	59 to 130 J/m	1.11 - 2.43 ft·lb/in	ASTM D256A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای فیلر	5.0 to 50 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.