Felix Compounds Eprene TPO

تولیدکننده	Felix Compounds	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ما مواد از این کلاس محصولات را ارائه می‌دهیم که می‌توانند جایگزین لاستیک طبیعی و TPV (ترموپلاستیک‌های وولکانیزه، نوع Santoprene) و همچنین محصولات مشابهی مانند Synprene، Santoprene و Sarlink شوند. محصولات خانواده Eprene با پلی پروپیلن سازگار هستند و بنابراین برای ریخته‌گری استفاده می‌شوند. این واقعیت که آن‌ها در برابر اشعه UV نفوذ ناپذیر هستند، آن‌ها را به انتخاب خوبی در کاربردهای خارجی که نیاز به مقاومت خوبی در برابر عوامل اکسیدکننده دارند، تبدیل می‌کند. خانواده Eprene یک کلاس از محصولات است که SEBS به عنوان ماده پایه دارد. SEBS محصولی است که به نوبه خود از SBS به دست می‌آید. این ماده نسبت به SBS مزیتی دارد زیرا مولکول حاوی هیچ پیوند دوتایی نیست که به طور طبیعی به پدیده‌های اکسیداسیون حساس است. بنابراین SEBS به طور خاص در برابر اکسیداسیون مقاوم است و ماده‌ای است که به خوبی برای کاربردهایی که در مورد حرارت، نور UV، اوزون و عوامل شیمیایی اکسیدکننده سخت‌گیر هستند، مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر بلوکی	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	مقاوم در برابر اکسیداسیون	-	-
	مقاوم در برابر اوزون	-	-
کاربردها	کاربردهای فضای باز	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف رنگ‌های موجود رنگ طبیعی	- - -	- - -
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.898 to 1.19 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 to 30 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	30 to 90	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	1.84 to 7.03 MPa	266.87 - 1019.62 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	700 to 750 %	-	ASTM D412

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.