# Felix Compounds Seprene TPE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Felix Compounds | **دسته بندی** | SEEPS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

کاربرد اصلی خانواده محصولات Seprene برای صنعت ساختمان (چکمه‌های صنعتی و غیره) و برای صنعت خودرو است. همچنین برای جایگزینی tekbond، sarlink، santoprene و synprene استفاده می‌شوند. پایه الاستومری یک ایزوپرن هیدروژنه است. این ترکیب با پلی اولفین سازگار است، و از این رو امکان ریخته گری پلی پروپیلن یا هم اکسترود کردن این محصولات وجود دارد. همچنین، خواص چسبندگی بسیار خوبی به سایر پلاستیک‌ها دارد. خانواده محصولات Seprene نشان دهنده دسته ای از الاستومرهای خاص است که برخی از سخت ترین الزامات مانند: مقاومت در برابر محصولات شیمیایی، فشردگی در دماهای پایین و جذب روغن را برآورده می کنند.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | کوپلیمر بلوکی<br>چسبندگی خوب<br>مقاومت شیمیایی خوب | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | کاربردهای خودرویی<br>کاربردهای ساختمانی<br>کفش‌ها | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **شکل ظاهری** | رنگ‌های موجود<br>رنگ طبیعی | -<br>- | -<br>- |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **روش فرآیند** | ریخته‌گری<br>هم‌اکستروژن | -<br>- | -<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.888 to 0.908 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 0 to 90 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 2.07 to 14.4 MPa | 300.23 - 2088.55 psi | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | 700 to 760 % | - | ASTM D412 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.