NinjaFlex™ Filament

تولیدکننده	Fenner Drives	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: سختی شوری فیلامنت تقریباً ۸۵A. قطر و خواص مواد ثابت، چاپ‌های با کیفیت بالا و قابل اعتماد را فراهم می‌کند. فناوری در حال ثبت اختراع امکان تغذیه نرم را فراهم می‌آورد. سطح خارجی با چسبندگی کم و CoF پایین، تغذیه نرم از طریق راهنماهای فیلامنت را امکان‌پذیر می‌سازد.
الاستیسیته بالا و مقاومت عالی در برابر سایش. چسبندگی عالی به پلتفرم ساخت و پیوند بین لایه‌ها.
مطابق با دستورالعمل REACH و RoHS 2002/95/EC.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش چسبندگی خوب الاستیسیته بالا اصطکاک پایین	- - - -	- - - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، ساخت فیلامنت ذوب شده (FFF)	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
Shore سختی	85	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
قابلیت اکسترود شدن	30 mm/sec	-	-
دما		-	-
	210 to 225 °C	410.0 - 437.0 °F	-
	20 to 50 °C	68.0 - 122.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.