# NEOFLON™ NP-120

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | DAIKIN AMERICA, INC. | **دسته بندی** | FEP |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

رزین NP-20 اصلاح شده با مقاومت برتر در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 2.12 to 2.17 g/cm³ | - | ASTM D2116 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 6.0 g/10 min | - | ASTM D2116 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 31.0 | psi 4496.18 | ASTM D2116 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 370 | - | ASTM D2116 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای ذوب** | C° 260 | F° 500.0 | ASTM D2116 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533


این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.