NEOFLON™ NP-20

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	FEP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین عمومی برای اکستروژن عایق‌سازی سیم و کابل، فیلم‌ها و لوله‌های با قطر کوچک و مونو فیلامنت‌ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E167420-225063	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	تک‌فیلامنت‌ها	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.12 to 2.17 g/cm³	-	ASTM D2116
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.5 to 8.5 g/10 min	-	ASTM D2116

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	19.6 to 34.3 MPa	2842.74 - 4974.8 psi	ASTM D2116
ازدیاد طول کششی	300 to 400 %	-	ASTM D2116

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	265 to 275 °C	509.0 - 527.0 F°	ASTM D2116

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.