NEOFLON™ NP-40

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	FEP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین طراحی شده برای اکستروژن فیلم‌ها، لوله‌های با قطر بزرگتر و دیواره‌های ضخیم‌تر، و قالب‌گیری فشاری لوله، پوشش‌های شیر و آستین‌ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فیلم	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.12 to 2.17 g/cm³	-	ASTM D2116

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.75 to 1.8 g/10 min	-	ASTM D2116

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	19.6 to 34.3 MPa	2842.74 - 4974.8 psi	ASTM D2116
ازدیاد طول کششی	300 to 400 %	-	ASTM D2116

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	265 to 275 °C	509.0 - 527.0 F°	ASTM D2116

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.