Ferro PE JPE65HJ01BK

تولیدکننده	Ferro Corporation	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	۶۵٪ سولفات باریم	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ferro PE JPE65HJ01BK یک ماده پلی اتیلن با چگالی پایین خطی است که حاوی 65% پرکننده باریم سولفات است. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. ویژگی‌های اصلی Ferro PE JPE65HJ01BK عبارتند از: تثبیت کننده حرارت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	سولفات باریم، 65% پرکننده بر اساس وزن	-	-
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.84 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D955
	% 1.5	-	ASTM D955
	% 1.6	-	ASTM D955

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 6.89	psi 999.31	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 340	-	ASTM D638
مدول خمشی		-	ASTM D790
	MPa 186	psi 26977.07	ASTM D790
	MPa 200	psi 29007.6	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 5.34	psi 774.5	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 340	ft·lb/in 6.37	ASTM D256
ضربه Izod بدون شکاف	J/m 460	ft·lb/in 8.62	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 21.1	F° 69.98	ASTM D648
	C° 19.4	F° 66.92	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.