GAPEX® HT RNP23MU02BK

تولیدکننده	Ferro Corporation	**دسته بندی**	Nylon+PP
فیلر	۲۳٪ پارچه شیشه‌ای	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GAPEX® HT RNP23MU02BK یک ماده پلی آمید + PP (نایلون + PP) پر شده با 23% پارچه شیشه ای است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی اصلی GAPEX® HT RNP23MU02BK: مقاوم در برابر حرارت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پارچه شیشه‌ای، 23% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی بالا	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D955
	% 0.60	-	-
	% 1.1	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 114	psi 16534.33	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 5.0	-	ASTM D638
مدول خمشی		-	ASTM D790
	MPa 5480	psi 794808.24	-
	MPa 5580	psi 809312.04	-
استحکام خمشی	MPa 162	psi 23496.16	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 120	ft·lb/in 2.25	ASTM D256
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	J/m 830	ft·lb/in 15.55	ASTM D4812
ضربه Gardner	J 0.565	-	ASTM D5420

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 252	F° 485.6	-
	C° 241	F° 465.8	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.