Ferro PP LPP15BK96BK

تولیدکننده	Ferro Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۱۵٪ کربنات کلسیم	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ferro PP LPP15BK96BK یک ماده پلی پروپیلن است که حاوی 15% پرکننده کربنات کلسیم است. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا اقیانوسیه موجود است. ویژگی های اصلی Ferro PP LPP15BK96BK اصلاح ضربه است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده کربنات کلسیم، 15% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	تغییر دهنده ضربه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	تغییرات ضربه‌ای	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.01 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.0 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D955
	% 1.8	-	ASTM D955
	% 2.1	-	ASTM D955

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 22.8	psi 3306.87	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 300	-	ASTM D638
مدول خمشی		-	ASTM D790
	MPa 993	psi 144022.73	ASTM D790
	MPa 1090	psi 158091.42	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 29.0	psi 4206.1	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 310	ft·lb/in 5.81	ASTM D256
ضربه Izod بدون شکاف	بدون شکست	-	ASTM D256
ضربه پرتاب وزنه	J 31.1	-	ASTM D5420

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 90.6	F° 195.08	ASTM D648
	C° 57.2	F° 134.96	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.