Ferro PP NPP00GT18UL NATURAL

تولیدکننده	Ferro Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ferro PP NPP00GT18UL NATURAL یک ماده پلی‌پروپیلن است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی برای قالب‌گیری تزریقی در دسترس است. ویژگی‌های مهم Ferro PP NPP00GT18UL NATURAL عبارتند از: دارای رتبه شعله و مقاوم در برابر شعله.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.04 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D955
	1.7 %	-	-
	1.9 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	34.5 MPa	5003.81 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	40 %	-	ASTM D638
مدول خمشی		-	ASTM D790
	1590 MPa	230610.42 psi	-
	1740 MPa	252366.12 psi	-
استحکام خمشی	44.8 MPa	6497.7 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	32 J/m	0.5994 ft·lb/in	ASTM D256
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	590 J/m	11.05 ft·lb/in	ASTM D4812
ضربه Gardner	1.13 J	-	ASTM D5420

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	107 C°	224.6 F°	-
	57.2 C°	134.96 F°	-
RTI Elec		-	UL 746
	65.0 C°	149.0 F°	-
	105 C°	221.0 F°	-
	110 C°	230.0 F°	-
RTI Imp		-	UL 746
	65.0 C°	149.0 F°	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	C° 105	F° 221.0	-
	C° 110	F° 230.0	-
RTI Str		-	UL 746
	C° 65.0	F° 149.0	-
	C° 105	F° 221.0	-
	C° 110	F° 230.0	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.