Ferro PP TPP40AJ38BK

تولیدکننده	Ferro Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۳۸٪ تالک	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مطابق با/فراتر از مشخصات مهندسی فورد WSK-M4D644-A3 است. کاربرد نهایی اصلی برای ماسک های خوشه ابزار است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده تالک، 38% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	هموپلیمر پایداری حرارتی	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.23 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	14 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.2 %	-	ISO 294-4

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	27.4 MPa	3974.04 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	3800 MPa	551144.4 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ISO 180
	1.7 kJ/m²	0.8089 ft·lb/in²	ISO 180
	2.3 kJ/m²	1.09 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	130 C°	266.0 F°	ISO 75-2/B
	83.0 C°	181.4 F°	ISO 75-2/A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.