Ferro PP WPP10SD04BK

تولیدکننده	Ferro Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۱۰٪ ولاستونیت	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ferro PP WPP10SD04BK یک ماده هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopoly) حاوی 10% ولاستونیت (casio3) است. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی های اصلی Ferro PP WPP10SD04BK عبارتند از: حفاظت از محیط زیست/سبز، هموپلیمر، تثبیت کننده حرارتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	وولاستونیت (CaSiO3)، 10% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
محتوای بازیافتی	بله، 25%	-	-
ویژگی‌ها	هموپلیمر پایداری حرارتی	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.980 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.3 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ISO 294-4
	1.9 %	-	ISO 294-4
	1.7 %	-	ISO 294-4

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	31.2 MPa	4525.19 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	2.00 MPa	290.08 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ISO 180/1A
	2.7 kJ/m²	1.28 ft·lb/in²	ISO 180/1A
	3.9 kJ/m²	1.86 ft·lb/in²	ISO 180/1A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	112 C°	233.6 F°	ISO 75-2/B
	64.0 C°	147.2 F°	ISO 75-2/A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.