GAPEX® HPP30GR55NA

تولیدکننده	Ferro Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۳۱٪ شیشه/میکا	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GAPEX®HPP30GR55NA یک ماده هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopoly) است که حاوی 31% شیشه/میکا می‌باشد. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. ویژگی‌های اصلی GAPEX®HPP30GR55NA عبارتند از: پیوند شیمیایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	شیشه/میکا، 31% پرکننده بر اساس وزن	-	-
ویژگی‌ها	پیوند شیمیایی	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.13 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D955
	% 0.50	-	ASTM D955
	% 0.90	-	ASTM D955

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 55.2	psi 8006.1	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 5.0	-	ASTM D638
مدول خمشی		-	ASTM D790
	MPa 3960	psi 574350.48	ASTM D790
	MPa 4530	psi 657022.14	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 86.9	psi 12603.8	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 53	ft·lb/in 0.9927	ASTM D256
ضربه Izod بدون شکاف	J/m 350	ft·lb/in 6.56	ASTM D4812
ضربه پرتاب وزنه	J 0.282	-	ASTM D5420

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 154	F° 309.2	ASTM D648
	C° 141	F° 285.8	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.