# GAPEX® RPP20EC12BK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Ferro Corporation | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

لطفاً برای اطلاعات بیشتر با شرکت Ferro تماس بگیرید.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | کاربردهای خودرویی | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای خشک کردن** | 71.1 °C to 82.2 | 159.98 - 179.96 °F | - |
| **زمان خشک کردن** | 2.0 hr to 4.0 | - | - |
| **دمای بخش عقب سیلندر** | 221 °C to 238 | 429.8 - 460.4 °F | - |
| **دمای بخش میانی سیلندر** | 227 °C to 243 | 440.6 - 469.4 °F | - |
| **دمای بخش جلوی سیلندر** | 232 °C to 260 | 449.6 - 500.0 °F | - |

-

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای نازل** | 232 °C to 260 | 449.6 - 500.0 °F | |
| **دمای فرآیند (ذوب)** | 221 °C to 238 | 429.8 - 460.4 °F | - |
| **دمای قالب** | 37.8 °C to 65.6 | 100.04 - 150.08 °F | - |
| **نرخ تزریق** | متوسط-کند | - | - |
| **فشار پشت (Back Pressure)** | 0.138 MPa to 0.345 | 20.02 - 50.04 psi | - |
| **کاشن (Cushion)** | 5.08 mm to 12.7 | 0.2 - 0.5 in | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.