Terralene® LL 1303

تولیدکننده	FKuR Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	LDPE+LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن خطی با چگالی کم، کوپلیمر بوتن، مخلوط شده با پلی اتیلن با چگالی کم. مناسب برای پوشش اکستروژن و کاربردهای لمینت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بوتن همومر کوپلیمر مواد قابل بازیافت محتوای منبع تجدیدپذیر	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای پوشش لمینت‌ها	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	پوشش اکستروژن لمینت‌کردن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.919 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.4 to 3.0 g/10 min	-	ISO 1133
نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)	3.20 to 4.00 cm³/10min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	200 MPa	29007.6 psi	ISO 527-2
تنش کششی		-	ISO 527-2
	15.0 MPa	2175.57 psi	-
	14.0 MPa	2030.53 psi	-
کرنش کششی		-	ISO 527-2
	480 %	-	-
	%	-	-
مدول خمشی	180 MPa	26106.84 psi	ISO 178
تنش خمشی	5.70 MPa	826.72 psi	ISO 178
کرنش خمشی در شکست	بدون شکست %	-	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	68 kJ/m²	32.35 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	بدون شکست	-	ISO 179/1eU

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	95.0 C°	203.0 F°	ISO 306/A
دمای ذوب	130 to 145 °C	266.0 - 293.0 F°	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.