FHR Polypropylene 13R9A

تولیدکننده	Flint Hills Resources, LP	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: مقاوم در برابر تشعشع و وضوح تماس خوب. قابل اتوکلاو. این محصول حاوی اجزای مشتق شده از حیوانات نیست. کاربردها: قالب‌گیری تزریقی: دستگاه‌های پزشکی و ظروف آزمایشگاهی قابل استریل با تشعشع

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وضوح تماس	-	-
	بدون اجزای حیوانی	-	-
	مقاوم در برابر تابش (گاما)	-	-
	قابل استریلیزاسیون با تابش	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
کاربردها	لوازم آزمایشگاهی	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DMF رتبه نامشخص	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	-	-
	ISO 10993 قسمت 5	-	-
	USP 661	-	-
	USP 85	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	USP 88 کلاس VI USP	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	90	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1110 MPa	160992.18 psi	ASTM D638
استحکام کششی	28.0 MPa	4061.06 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	965 MPa	139961.67 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	60 J/m	1.12 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	90.0 C°	194.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.