FHR Polypropylene 13T10Acs279

تولیدکننده	Flint Hills Resources, LP	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی های کوپلیمر تصادفی: شفافیت عالی، مقاوم در برابر سفید شدن، مقاومت در برابر ضربه خوب و مدول خمشی خوب. این محصول حاوی اجزای مشتق شده از حیوانات نیست. کاربردها: قالب گیری تزریقی: ظروف آزمایشگاهی، بسته بندی مواد غذایی و ظروف آشپزخانه. مقررات: FDA - 21 CFR 177.1520 (c) 3.1a دارای گواهینامه USP Class VI. این محصول برای فرآیندهای استریلیزاسیون اتوکلاو در حضور محلول های آبی توصیه نمی شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر سرخی مقاومت خوب در برابر ضربه شفافیت بالا کوپلیمر تصادفی	- - - -	- - - -
کاربردها	بسته‌بندی غذا ظروف آشپزخانه لوازم آزمایشگاهی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a کلاس VI USP	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	90	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1210 MPa	175495.98 psi	ASTM D638
استحکام کششی	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1140 MPa	165343.32 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	60 J/m	1.12 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	95.0 C°	203.0 F°	ASTM D648

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.