FHR Polypropylene 21N2A

تولیدکننده	Flint Hills Resources, LP	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: هموپلیمر، مطابق با FDA. ویژگی ها: مدول خمشی بالا و دمای تغییر شکل حرارتی بالا
کاربردها: ترموفرمینگ، اکستروژن، قالب گیری دمشی مقررات: FDA - 21 CFR 177.1520 (c) 1.1a. فایل اصلی دارو دارای گواهینامه USP Class VI

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب مقاومت حرارتی بالا هموپلیمر	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری کاربردهای ترموفرمینگ	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 1.1 کلاس VI USP	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	دمش‌گیری	-	-
	اکستروژن	-	-
	ترموفرمینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.3 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	110	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	40.3 MPa	5845.03 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	4.6 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2250 MPa	326335.5 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	22 J/m	0.4121 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	133 C°	271.4 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.