FHR Polypropylene 23M2A

تولیدکننده	Flint Hills Resources, LP	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: کوپلیمر تصادفی ویژگی ها: شفافیت تماسی بالا، مقاوم در برابر قرمزی، ضربه خوب و مقاوم در برابر ترک خوردگی تنشی، پایداری خوب در اتوکلاو و قابلیت استخراج کم. این محصول حاوی اجزای مشتق شده از حیوانات نیست. کاربردها: مناسب برای استفاده در محصولات غذایی و پزشکی مانند: ظروف قالب گیری شده دمشی برای آبیاری، تزریقی، همودیالیز و محلول های موضعی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استخراج پایین	-	-
	ضد سفیدی	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش	-	-
	بالا	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	مقاومت حرارتی در فشار بالا	-	-
	ظاهر شفاف	-	-
	بدون اجزای حرکتی	-	
	کوپلیمر تصادفی		
کاربردها			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای دمش‌گیری	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
	ظرف	-	-
	ظرف غذا	-	
	لوازم پزشکی/پرستاری	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DMF بدون رتبه	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
	ISO 10993 قسمت 5	-	-
	کلاس VI USP	-	
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	85	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1100 MPa	159541.8 psi	ASTM D638
استحکام کششی	27.5 MPa	3988.55 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	15 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1000 MPa	145038.0 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 82.0	F° 179.6	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.