FHR Polypropylene 23R2A

تولیدکننده	Flint Hills Resources, LP	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: کوپلیمر تصادفی ویژگی ها: شفافیت بالای تماسی، مقاوم در برابر سفید شدن، ضربه خوب و مقاوم در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش. مقاوم در برابر قرار گرفتن در معرض تشعشع. این محصول حاوی اجزای مشتق شده از حیوانات نیست. کاربردها: قالب گیری بادی: ویال ها و بطری های قابل استریل با تشعشع

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ضد سفیدی	-	-
	استریلیزاسیون با تابش	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش	-	-
	بالا	-	-
	ضد تابش گاما	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	تعریف، بالا	-	-
	ظاهر شفاف	-	-
	بدون اجزای حرکتی	-	-
	کوپلیمر تصادفی		
کاربردها			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای دمش‌گیری	-	-
	بطری	-	-
	بطری کوچک	-	
	لوازم پزشکی/پرستاری	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DMF بدون رتبه	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
	ISO 10993 قسمت 5	-	-
	USP 661	-	-
	USP 85	-	-
	USP 88	-	-
	کلاس VI USP	-	
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	90	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1020 MPa	147938.76 psi	ASTM D638
استحکام کششی	27.0 MPa	3916.03 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	940 MPa	136335.72 psi	ASTM D790

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	80 J/m	1.5 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	90.0 C°	194.0 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.