FHR Polypropylene 43S2A

تولیدکننده	Flint Hills Resources, LP	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FHR Polypropylene 43S2A یک محصول کوپلیمر تصادفی پلی‌پروپیلن (PP Random Copolymer) است. این محصول می‌تواند از طریق قالب‌گیری دمشی یا اکستروژن فیلم پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای FHR Polypropylene 43S2A شامل فیلم و کاربردهای تماس با غذا است. ویژگی‌ها شامل: شفافیت کوپلیمر.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	شفافیت متوسط کوپلیمر تصادفی	- -	- -
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری فیلم	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR (c)177.1520 3.1a	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.9 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	82	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	26.2 MPa	3800.0 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	14 %	-	ASTM D638
مدول خمشی		-	ASTM D790
	835 MPa	121106.73 psi	-
	869 MPa	126038.02 psi	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	79.0 C°	174.2 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.