FHR Polypropylene 44S2A

تولیدکننده	Flint Hills Resources, LP	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: کوپلیمر ضربه‌ای ویژگی‌ها: بسته افزودنی بدون فسفر برای کاربردهای پوشش داده شده با سیلیکون. محصول حاوی هیچ‌گونه اجزای حیوانی نیست. کاربردها: اکستروژن: فیلم‌های دمیده و ریخته شده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر ضربه‌ای محتوای پایین (تا هیچ) فسفر بدون اجزای حیوانی	- - -	- - -
کاربردها	فیلم ریخته‌گری فیلم	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم دمیده شده	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	79	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1180 MPa	171144.84 psi	ASTM D638
استحکام کششی	26.5 MPa	3843.51 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1080 MPa	156641.04 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	350 J/m	6.56 ft·lb/in	ASTM D256
ضربه Gardner	J	-	ASTM D5420

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	81.0 C°	177.8 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.