FHR Polypropylene P4C5B-076

تولیدکننده	Flint Hills Resources, LP	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FHR Polypropylene P4C5B-076 یک محصول هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopoly) است. این محصول را می‌توان با قالب‌گیری تزریقی فرآوری کرد و در آمریکای شمالی موجود است. حوزه‌های کاربردی FHR Polypropylene P4C5B-076 شامل بسته‌بندی، کلاه‌ها/درپوش‌ها/چوب‌پنبه‌ها، کاربردهای تماس با مواد غذایی و مراقبت‌های پزشکی/بهداشتی است. ویژگی‌ها عبارتند از: هسته‌زایی، فرآیندپذیری خوب، هموپلیمر، آنتی استاتیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-
	خاصیت آنتی‌استاتیک	-	-
ویژگی‌ها	هسته‌ای	-	-
	هموپلیمر	-	-
	خاصیت آنتی‌استاتیک	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	بدون اجزای حرکتی	-	-
کاربردها	سپر	-	-
	بسته‌بندی سخت	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DMF بدون رتبه FDA 21 CFR 177.1520(c) 1.1a	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	109	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	37.0 MPa	5366.41 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	8.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1590 MPa	230610.42 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	30 J/m	0.5619 ft·lb/in	ASTM D256
ضربه پرتاب وزنه	3.00 J	-	ASTM D5420

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	104 C°	219.2 F°	ASTM D648

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.