FHR Polypropylene P5M2Z-012

تولیدکننده	Flint Hills Resources, LP	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FHR Polypropylene P5M2Z-012 یک محصول کوپلیمر تصادفی پلی پروپیلن (PP random copolymer) است. این محصول می تواند توسط اکستروژن فیلم یا قالب گیری دمشی فرآوری شود و در آمریکای شمالی موجود است. زمینه های کاربرد FHR Polypropylene P5M2Z-012 شامل مراقبت های پزشکی/بهداشتی، فیلم و کاربردهای تماس با مواد غذایی است. ویژگی ها عبارتند از: کوپلیمر، شفافیت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	تعریف، بالا بدون اجزای حرکتی کوپلیمر تصادفی	- - -	- - -
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DMF بدون رتبه FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a کلاس VI USP	- - -	- - -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم دمش‌گیری	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.894 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.9 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	84	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	28.0 MPa	4061.06 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	12 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	 820 MPa 880 MPa	- 118931.16 psi 127633.44 psi	ASTM D790 ASTM D790 ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	70 J/m	1.31 ft·lb/in	ASTM D256
ضربه پرتاب وزنه	28.0 J	-	ASTM D5420

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	76.0 C°	168.8 F°	ASTM D648

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.