FHR Polypropylene P5M5R-083

تولیدکننده	Flint Hills Resources, LP	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FHR Polypropylene P5M5R-083 یک محصول کوپلیمر تصادفی پلی پروپیلن (PP random copolymer) است. می توان آن را با قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. زمینه های کاربرد FHR Polypropylene P5M5R-083 شامل مراقبت های پزشکی/بهداشتی و کاربردهای تماس با مواد غذایی است. ویژگی ها عبارتند از: کوپلیمر قابل استریل شدن مقاومت در برابر اشعه پلاستیک سازی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	غیر فتالات پلاستیک‌ساز استریلیزاسیون با تابش ضد تابش گاما بدون اجزای حرکتی کوپلیمر تصادفی	- - - - -	- - - - -
کاربردها	دستگاه‌های آزمایشگاهی لوازم پزشکی/پرستاری	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد			- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	DMF بدون رتبه FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a کلاس VI USP	- - -	
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	27 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	75	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	26.0 MPa	3770.99 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	15 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	759 MPa	110083.84 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	48 J/m	0.899 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	77.0 C°	170.6 F°	ASTM D648

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.