FHR Polypropylene P5M6N-058A

تولیدکننده	Flint Hills Resources, LP	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: کوپلیمر تصادفی ویژگی‌ها: قابلیت پردازش عالی، هسته‌دار و آنتی‌استاتیک. بدون اجزای مشتق شده از حیوانات یا فتالات تولید شده است. کاربردها: قالب‌گیری تزریقی: اقلام مصرفی یکبار مصرف. مقررات: FDA - 21 CFR 177.1520 (c) 3.1a. دارای گواهی USP Class VI و UL 94HB.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E336707-100613167	-	-
افزودنی	آنتی‌استاتیک عامل هسته‌زایی	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک یکبار مصرف قابلیت پردازش خوب بدون اجزای حیوانی هسته‌ای کوپلیمر تصادفی	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	کاربردهای مصرف‌کننده	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a کلاس VI USP	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	35 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	89	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	12 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	980 MPa 990 MPa	- 142137.24 psi 143587.62 psi	ASTM D790 - -
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	40 J/m	0.7492 ft·lb/in	ASTM D256
ضربه Gardner	J	-	ASTM D5420

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	91.0 C°	195.8 F°	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.