FHR Polypropylene P6G2N-095

تولیدکننده	Flint Hills Resources, LP	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: کوپلیمر ضربه‌ای ویژگی‌ها: سختی و مقاومت در برابر ضربه عالی، هسته‌دار، مناسب برای کاربردهای پخت و پر کردن داغ. محصول حاوی اجزای مشتق شده از حیوانات نیست. کاربردها: قالب‌گیری دمشی، ورق/ترموفرمینگ برای مواد غذایی، مراقبت شخصی، مواد شیمیایی خانگی و قطعات صنعتی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E336707-100613169	-	-
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	-
	بدون اجزای حیوانی	-	-
	هسته‌ای	-	-
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قطعات صنعتی غیر خاص برای کاربردهای غذایی مراقبت شخصی ورق ظروف ترموفرم شده	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری ترموفرمینگ	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	92	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	7.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1350 MPa	195801.3 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	600 J/m	11.24 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	112 C°	233.6 F°	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.