FHR Polypropylene P9H2M-061X

تولیدکننده	Flint Hills Resources, LP	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: کوپلیمر ضربه ای ویژه ویژگی ها: شفافیت خوب، چقرمگی بالا، این محصول حاوی هیچ گونه اجزای مشتق شده از حیوانات نیست. کاربردها: طراحی شده برای قالب گیری دمشی و ترموفرمینگ

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب شفافیت بالا کوپلیمر ضربه‌ای بدون اجزای حیوانی	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR (c)177.1520 1.1a FDA 21 CFR (c)177.1520 3.4	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری ترموفرمینگ	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.8 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	90	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	31.8 MPa	4612.21 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	8.8 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1340 MPa	194350.92 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	520 J/m	9.74 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	93.0 C°	199.4 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.