Formolene FORMAX® L71709A

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Formolene FORMAX® L7 یک پلی اتیلن کوپلیمر هگزن با چگالی کم خطی با استحکام بالا است که با استفاده از فرآیند فاز گازی ساخته شده است. خواص مکانیکی فیلم در مقایسه با رزین های فیلم LLDPE سوپر هگزن رقابتی به طور قابل توجهی بهبود یافته است. Formolene FORMAX® L7 با مواد لغزنده و ضد چسبندگی برای استفاده در کاربردهای فیلم با کارایی بالا فرموله شده است که فرآیند اکستروژن عالی و مقاومت در برابر ضربه و پارگی فوق العاده ای را ارائه می دهد. فیلم ها خواص نوری خوبی از خود نشان می دهند. Formolene FORMAX® L7 تمام الزامات سازمان غذا و داروی ایالات متحده را مطابق با 21 CFR 177.1520، که استفاده ایمن از مقالات پلی الفینی در نظر گرفته شده برای تماس مستقیم با مواد غذایی را پوشش می دهد، برآورده می کند. کاربردهای پیشنهادی: بسته بندی صنعتی، آسترهای صنعتی، کو اکستروژن، آسترهای قوطی، کیسه زباله های مصرفی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد بلوک بالا (7000 ppm) 2	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	همومر هگزن	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ضد بلوک بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
	اپتیکال‌ها	-	
کاربردها	کیسه‌ها	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	لایه‌ها	-	-
	بسته‌بندی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن	-	-
	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.917 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.90 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	11.4 MPa	1653.43 psi	-
	11.3 MPa	1638.93 psi	-
	39.2 MPa	5685.49 psi	-
	29.6 MPa	4293.12 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	700 %	-	-
	870 %	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	410 g	14.46 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	380 g	13.4 oz	-
	710 g	25.04 oz	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.