Formolene® L42022B

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Formolene® L42022B یک گرید فیلم عمومی با چگالی پایین خطی است که با استفاده از فناوری فاز گاز ساخته شده است. Formolene® L42022B در هنگام کشیده شدن به ضخامت‌های نازک در کاربردهای فیلم دمیده و ریخته‌گری، toughness و استحکام عالی را نشان می‌دهد. Formolene L42022 تمام الزامات سازمان غذا و داروی ایالات متحده را طبق 21 CFR 177.1520 برآورده می‌کند که استفاده ایمن از مقالات پلی‌اولفینی که برای تماس مستقیم با غذا طراحی شده‌اند را پوشش می‌دهد. L42022B نسخه بدون افزودنی این ماده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بوتن همومر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	کاهش خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
	فیلم	-	-
	عمومی (هدف)	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای صنعتی	-	-
	کیسه‌های لباسشویی	-	-
	لایه‌ها	-	-
	بسته‌بندی	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
	فیلم هم‌اکستروژن	-	-
	هم‌اکستروژن	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	26.9 MPa	3901.52 psi	-
	18.6 MPa	2697.71 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	600 %	-	-
	800 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	65 g	2.29 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf			

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D1922
-	g 110	oz 3.88	-
-	g 570	oz 20.1	

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	40	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 35	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.