Formolene® L62009A

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Formolene® L62009A یک گرید فیلم عمومی با چگالی پایین خطی است که با استفاده از فناوری فاز گاز ساخته شده است. این رزین در هنگام کشیده شدن به ضخامت‌های نازک، toughness و استحکام عالی را نشان می‌دهد. Formolene® L62009A تمام الزامات سازمان غذا و داروی ایالات متحده را طبق 21 CFR 177.1520 برآورده می‌کند که استفاده ایمن از مقالات پلی‌اولفینی که برای تماس مستقیم با غذا طراحی شده‌اند را پوشش می‌دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی بلاک (7000 ppm) 2	-	-
ویژگی‌ها	عمومی (هدف)	-	-
	استحکام بالا	-	-
	چگالی پایین	-	-
	تردی فوق‌العاده بالا	-	-
کاربردها	کیسه‌ها	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	لایه‌ها	-	-
	بسته‌بندی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.95 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	32.8 MPa	4757.25 psi	-
	24.0 MPa	3480.91 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	520 %	-	-
	780 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	160 g	5.64 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	400 g	14.11 oz	-
	630 g	22.22 oz	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	33	-	ASTM D523
کدورت (Haze)	21 %	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
نسبت دمش (Blow-up Ratio)	2.5:1	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.