Formolene® L62030B

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Formolene® L62030B یک گرید پلی اتیلن خطی کم چگالی است که با استفاده از فناوری فاز گازی ساخته شده است. این رزین برای استفاده در لایه پوستی یک کاربرد فیلم استرچ چند لایه طراحی شده است. Formolene® L62030B تمام الزامات سازمان غذا و داروی ایالات متحده را که در 21 CFR 177.1520 مشخص شده است، در بر می گیرد و استفاده ایمن از مقالات پلی الفینی که برای تماس مستقیم با مواد غذایی در نظر گرفته شده اند را پوشش می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چگالی پایین	-	-
کاربردها	فیلم چندلایه	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فیلم ریخته‌گری	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.2 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D882
	44.8 MPa	6497.7 psi	ASTM D882
	33.1 MPa	4800.76 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	550 %	-	ASTM D882
	850 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	90 g	3.17 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	280 g	9.88 oz	ASTM D1922
	580 g	20.46 oz	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	98	-	ASTM D523
کدورت (Haze)	1.4 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اکستروژن فیلم ریخته‌گری (Cast)	-	-	-
نامشخص	-	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.