Formolene® 3335E

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Formolene® 3335E یک کوپلیمر تصادفی با جریان ذوب بالا و زمان چرخه سریع و رهایی آسان از قالب است. این محصول برای قالب‌گیری تزریقی از جمله کاربردهای دیواره نازک طراحی شده است. استفاده از یک شفاف‌کننده پیشرفته ماده‌ای با شاخص زردی کم و کدری تولید می‌کند - که آن را به انتخابی عالی برای وسایل خانگی "شفاف" و بسته‌بندی‌های سخت تبدیل می‌کند. Formolene® 3335E تمامی الزامات اداره غذا و داروی ایالات متحده را طبق CFR 177.1520 21 برآورده می‌کند و استفاده ایمن از مقالات پلی‌اولفینی و اجزای مقالاتی که برای تماس مستقیم با غذا در نظر گرفته شده‌اند را پوشش می‌دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	شفاف کننده	-	-
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	جداسازی خوب از قالب	-	-
	جریان بالا	-	-
کاربردها	ظروف	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	قطعات شفاف	-	-
	ویال‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	35 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	15 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1030 MPa	149389.14 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	64 J/m	1.2 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	85.0 C°	185.0 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پلاک کدورت تزریقی	12 %	-	FTTC 5606

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.