Formolene® 6335N

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Formolene 3335N یک کوپلیمر تصادفی با جریان مذاب بالا با زمان چرخه سریع و رهاسازی آسان قالب است. این ماده برای کاربردهای قالب گیری تزریقی دیواره نازک طراحی شده است. سفتی آن، آن را به گزینه ای مناسب برای کاربردهایی تبدیل می کند که به مدول خمشی بیشتری نسبت به کوپلیمرهای تصادفی معمولی نیاز دارند. Formolene 3335N تمام الزامات سازمان غذا و داروی ایالات متحده را مطابق با 21 CFR 177.1520 برآورده می کند که استفاده ایمن از مقالات پلی الفین و اجزای مقالات در نظر گرفته شده برای تماس مستقیم با مواد غذایی را پوشش می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب	-	-
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	-
	مقاومت به ضربه متوسط	-	-
کاربردها	تزئینات داخلی خودرو	-	-
	ظروف	-	-
	جعبه‌ها	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	کالاهای سفید و لوازم کوچک	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	35 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	29.6 MPa	4293.12 psi	ASTM D638
مدول خمشی	1520 MPa	220457.76 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	32 J/m	0.5994 ft·lb/in	-
	37 J/m	0.693 ft·lb/in	-
	64 J/m	1.2 ft·lb/in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	115 C°	239.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.