# Formolon® 34

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Formosa Plastics Corporation | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

F-34 یک رزین دیسپرسیون هموپلیمر PVC با وزن مولکولی متوسط است که در درجه اول برای استفاده در ترکیبات منبسط شده شیمیایی تولید شده است. در سیستم های منبسط شده، این محصول یک ساختار سلولی یکنواخت و ظریف را در انواع فرمولاسیون ها و در طیف گسترده ای از شرایط فرآیند نشان می دهد.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | قابل پخش<br>هموپلیمر<br>وزن مولکولی متوسط | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | EC 1907/2006 (REACH) | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **K-Value** | 67.0 | - | - |
| **ویسکوزیته ذاتی** | 0.96 | - | ASTM D1243 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| ویسکوزیته نسبی | 2.25 | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| ویسکوزیته Brookfield | | - | - |
| | Pa·s 10.0 | - | - |
| | Pa·s 21.0 | - | - |
| ویسکوزیته شدید | Pa·s 13.0 | - | - |
| دمای ژل | C° 67 | F° 152.6 | - |
| مواد قابل استخراج با متانول | % 2.5 | - | ASTM D2222 |
| مواد فرار | % 0.50 | - | ASTM D3030 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.