Formolon® 616K

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

F616K یک هموپلیمر PVC با وزن مولکولی متوسط-پایین است که به ویژه در کاربردهای سخت مورد توجه است و به دلیل عدم وجود ژل و پایداری حرارتی رنگ اولیه استثنایی، شهرت شایسته ای به دست آورده است. این خواص، همراه با یکنواختی فوق العاده دسته به دسته، F616K را به یک استاندارد در سراسر صنعت برای فرمولاسیون های سخت تبدیل کرده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف)	-	-
	پایداری رنگ خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	هموپلیمر	-	-
	وزن مولکولی متوسط	-	-
کاربردها	بطری‌ها	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
	فوم ساختاری	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده پردازش فوم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.54 g/cm³	-	ASTM D1895
K-Value	61.0	-	-
آلودگی	15	-	-
ویسکوزیته ذاتی	0.78	-	ASTM D1243
ویسکوزیته نسبی	1.95	-	ASTM D1243
تجزیه و تحلیل غربال		- - -	ASTM D1921 - -
	4.0 %		
	100 %		

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
طبقه‌بندی ASTM	GP3-16000	-	ASTM D1755
باقیمانده مونومر وینیل کلراید	ppm	-	Internal Method
مواد فرار	0.15 %	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.