Formolon® 676

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

F676 یک هموپلیمر PVC با وزن مولکولی متوسط است که برای کاربردهای انعطاف‌پذیر مناسب است و به طور استثنایی در ژل‌ها کم است و در فیلم و ورق‌های تقویمی به طور گسترده‌ای پذیرفته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) هموپلیمر ژل پایین وزن مولکولی متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم عمومی (هدف) عایق کاربردهای پزشکی/بهداشتی ورق پوشش سیم	- - - - - -	- - - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده چرخ دنده اکستروژن ورق	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.50 g/cm³	-	ASTM D1895
K-Value	68.0	-	-
آلودگی	15	-	-
محتوای ژل	10.0	-	Internal Method
ویسکوزیته ذاتی	0.95	-	ASTM D1243
ویسکوزیته نسبی	2.27	-	ASTM D1238 (mod)
تجزیه و تحلیل غربال		-	ASTM D1921
	% 3.0	-	-
	% 100	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
طبقه‌بندی ASTM	GP4-15000	-	ASTM D1755
باقیمانده مونومر وینیل کلراید	ppm	-	Internal Method
مواد فرار	% 0.15	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.