Formolon® 680H

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

F680 به ویژه برای فرآوری از مخلوط های پودری به دلیل توانایی آن در جذب سریع نرم کننده ها بدون توجه به وزن مولکولی مناسب است. علاوه بر این، این محصول ارائه می دهد: خواص الکتریکی عالی، آلودگی کم، محتوای ژل کم، خواص فیزیکی محصول نهایی بالا، یکنواختی لات به لات، پایداری حرارتی عالی. کاربردهای پیشنهادی: کلندرینگ انعطاف پذیر، اکستروژن، پزشکی، بسته بندی گوشت و فیلم دمیده شده

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	خواص الکتریکی خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	خلوص بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	ژل پایین	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
	فیلم	-	-
	پوشش غذایی	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده چرخ دنده اکستروژن	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.49 g/cm³	-	ASTM D1895
K-Value	70.0	-	-
آلودگی	15	-	-
ویسکوزیته ذاتی	1.0	-	ASTM D1243
ویسکوزیته نسبی	2.37	-	ASTM D1243
تجزیه و تحلیل غربال		- - -	ASTM D1921 - -
	3.0 %		
	100 %		

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
طبقه‌بندی ASTM	GP5-15000	-	ASTM D1755
تعداد ژل	10.0	-	Internal Method
باقیمانده مونومر وینیل کلراید	ppm	-	Internal Method
مواد فرار	0.15 %	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.