YUNGSOX® PP 1124H

تولیدکننده	Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUNGSOX® PP 1124H یک ماده پلی پروپیلن هموپلیمر (PP Homopolymer) است. این ماده در منطقه آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. ویژگی‌های مهم YUNGSOX® PP 1124H عبارتند از: دارای درجه شعله، مقاوم در برابر حرارت، قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، زیبایی‌شناسی خوب، سختی بالا. کاربردهای معمول شامل: لوازم خانگی، ظروف، کاربردهای تماس با مواد غذایی، کاربردهای خانگی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E216959-464616	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	دستگاه‌ها	-	-
	ظروف	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
شماره پرونده UL	E216959	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.910 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	15 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.3 to 1.7 %	-	Internal Method
سختی Rockwell	115	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	48.1 MPa	6976.33 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	50 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	2160 MPa	313282.08 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	29 J/m	0.5432 ft·lb/in	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	135 C°	275.0 F°	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	157 C°	314.6 F°	ISO 306

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
RTI Elec	125 °C	257.0 °F	UL 746
RTI Imp	125 °C	257.0 °F	UL 746
RTI Str	125 °C	257.0 °F	UL 746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.