YUNGSOX® PP 3003

تولیدکننده	Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUNGSOX® PP 3003 یک ماده پلی پروپیلن کوپلیمر ضربه‌ای (PP Impact Copolymer) است. این ماده در منطقه آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. ویژگی‌های مهم YUNGSOX® PP 3003 عبارتند از: کوپلیمر، قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، مقاوم در برابر ضربه، مقاوم در برابر دماهای پایین. کاربردهای معمول شامل: کاربردهای تماس با مواد غذایی، لوله‌کشی/لوله‌ها/آب شرب، ورق.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت ذوب خوب	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	ورق	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.35 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.3 to 1.7 %	-	Internal Method
سختی Rockwell	95	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	24.5 MPa	3553.43 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	500 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1230 MPa	178396.74 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	16 J/m 780 J/m	- 0.2997 ft·lb/in 14.61 ft·lb/in	ISO 180 - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	105 C°	221.0 F°	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	150 C°	302.0 F°	ISO 306

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.