YUNGSOX® PP 3084H

تولیدکننده	Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUNGSOX® PP 3084H یک ماده کوپلیمر ضربه‌ای پلی‌پروپیلن (کوپلیمر ضربه‌ای PP) است. این محصول در آسیا-اقیانوسیه موجود است. ویژگی‌های مهم YUNGSOX® PP 3084H عبارتند از: دارای رتبه آتش‌گیری، کوپلیمر، مقاوم در برابر حرارت، سفتی بالا، مقاوم در برابر ضربه. کاربردهای معمول شامل: لوازم خانگی، خودرو، کاربردهای تماس با مواد غذایی، محفظه‌ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E216959-464617	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی بالا سختی بالا مقاومت به ضربه متوسط کوپلیمر تصادفی	- - - -	- - - -
کاربردها	اجزای دستگاه کاربردهای خودرویی قاب‌های باتری	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شماره پرونده UL	E216959	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.5 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.3 to 1.7 %	-	Internal Method
سختی Rockwell	105	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	28.4 MPa	4119.08 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	200 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1370 MPa	198702.06 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ISO 180
	44 J/m	0.8241 ft·lb/in	-
	98 J/m	1.84 ft·lb/in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	130 C°	266.0 F°	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	155 C°	311.0 F°	ISO 306
RTI Elec	125 C°	257.0 F°	UL 746

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
RTI Imp	125 °C	257.0 °F	UL 746
RTI Str	125 °C	257.0 °F	UL 746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.