YUNGSOX® PP 5050

تولیدکننده	Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUNGSOX® PP 5050 یک ماده پلی پروپیلن کوپلیمر تصادفی (PP Random Copolymer) است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی های مهم YUNGSOX® PP 5050 عبارتند از: کوپلیمر، قابلیت آب بندی خوب. کاربردهای معمول عبارتند از: چسب/نوار، فیلم، کاربردهای تماس با مواد غذایی، پوشش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت حرارتی دما پایین کوپلیمر تصادفی نرم	- - -	- - -
کاربردها	چسب‌ها فیلم پوشش جمع شونده	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.5 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.3 to 1.7 %	-	Internal Method
سختی Rockwell	85	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	19.6 MPa	2842.74 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	500 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	588 MPa	85282.34 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	150 J/m	2.81 ft·lb/in	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	80.0 C°	176.0 F°	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	110 C°	230.0 F°	ISO 306
دمای ذوب	133 C°	271.4 F°	DSC

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	%	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.