YUNGSOX® PP 5060

تولیدکننده	Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUNGSOX® PP 5060 یک ماده پلی پروپیلن کوپلیمر تصادفی (PP Random Copolymer) است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی های مهم YUNGSOX® PP 5060 عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، کوپلیمر، قابل قبول برای تماس با مواد غذایی. کاربردهای معمول عبارتند از: بطری های پزشکی/بهداشت و درمان، کاربردهای تماس با مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت شیمیایی خوب کوپلیمر تصادفی	- - -	- - -
کاربردها	بطری‌ها بسته‌بندی دارویی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520 کلاس VI USP	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.3 to 1.7 %	-	Internal Method
سختی Rockwell	95	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	26.5 MPa	3843.51 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	500 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	883 MPa	128068.55 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	44 J/m	0.8241 ft·lb/in	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	90.0 C°	194.0 F°	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	130 C°	266.0 F°	ISO 306
دمای ذوب	146 C°	294.8 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.