YUNGSOX® PP 5350T

تولیدکننده	Formosa Idemitsu Petrochemical Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUNGSOX® PP 5350T یک ماده پلی پروپیلن کوپلیمر تصادفی (PP Random Copolymer) است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی های مهم YUNGSOX® PP 5350T عبارتند از: دارای درجه اشتعال پذیری، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، شفافیت، کوپلیمر، جریان پذیری بالا. کاربردهای معمول عبارتند از: ظروف پزشکی/بهداشت و درمان، کاربردهای تماس با مواد غذایی، کاربردهای خانگی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E216959-100060470	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	جریان بالا	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
کاربردها	ظروف	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	قطعات سرنگ زیرپوستی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520 کلاس VI USP	- -	- -
شماره پرونده UL	E216959	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	35 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.3 to 1.7 %	-	Internal Method
سختی Rockwell	98	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	27.5 MPa	3988.55 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	200 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	932 MPa	135175.42 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	69 J/m	1.29 ft·lb/in	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	95.0 C°	203.0 F°	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	125 C°	257.0 F°	ISO 306
دمای ذوب	146 C°	294.8 F°	DSC

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.