

Chemiton CEJ7NA 55

SEBS	دسته بندی	.Franplast S.r.l	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کامپاند بر پایه SEBS با قابلیت بازیابی خوب و ماشینکاری عالی. ایده آل برای تولید واشرهای از هر نوع. کاربرد: قطعه کیت ضد سرقت (حوزه خودرو)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل ماشین کاری	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی واشرها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.22	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 90	-	ASTM D1238
سختی Shore	55	-	ISO 868

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-2	psi 507.63	MPa 3.50	تنش کششی
ISO 527-2	-	% 650	کرنش کششی نامی در هنگام شکست
ISO 34-1	-	kN/m 20	استحکام پارگی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 194.0 - 22.0-	to 90 °C 30-	دمای سرویس دهی

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	hr 0.0	زمان خشک کردن
-	F° 392.0 - 338.0	to 200 °C 170	دمای بخش عقب سیلندر
-	F° 401.0 - 347.0	to 205 °C 175	دمای بخش میانی سیلندر
-	F° 410.0 - 356.0	to 210 °C 180	دمای بخش جلوی سیلندر
-	F° 419.0 - 365.0	to 215 °C 185	دمای نازل
-	F° 140.0 - 86.0	to 60.0 °C 30.0	دمای قالب

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.