Chemiton TGB2NA 30

تولیدکننده	.Franplast S.r.l	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کامپاند بر پایه SEBS. ایده آل برای اقلام غیر سمی، مانند لوازم جانبی مد و گجت ها. پرداخت سطح بسیار خوب. کاربرد: دستبندها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایان سطح خوب غیر سمی	- -	- -
کاربردها	جواهرات	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	90 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Shore	30	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 5.50	psi 797.71	ISO 527-2
کرنش کششی نامی در هنگام شکست	% 740	-	ISO 527-2
استحکام پارگی	kN/m 15	-	ISO 34-1

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-30 to 70 °C	-22.0 - 158.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان خشک کردن	0.0 hr	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	185 to 205 °C	365.0 - 401.0 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	190 to 210 °C	374.0 - 410.0 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	195 to 215 °C	383.0 - 419.0 F°	-
دمای نازل	200 to 220 °C	392.0 - 428.0 F°	-
دمای قالب	30.0 to 50.0 °C	86.0 - 122.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.