Franprene TVA 9155

تولیدکننده	.Franplast S.r.l	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کامپاند بر پایه SEBS ایده آل برای تولید محصولات اکسترود شده، مانند نوارهای لاستیکی پنجره، واشرها و غیره. پردازش تزریقی نیز امکان پذیر است. دارای خواص الاستیک خوب و مقاوم در برابر عوامل خارجی. کاربرد: پنجره سازی (حوزه پزشکی)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	الاستیسیته بالا	-	-
کاربردها	واشرها کاربردهای پزشکی/بهداشتی درزگیر	- - -	- - -
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.940 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	55	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	10.0 MPa	1450.38 psi	ISO 527-2
کرنش کششی نامی در هنگام شکست	1000 %	-	ISO 527-2
استحکام پارگی	30 kN/m	-	ISO 34-1

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-30 °C to 90	-22.0 - 194.0 °F	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان خشک کردن	0.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	110 °C to 140	230.0 - 284.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	125 °C to 155	257.0 - 311.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	145 °C to 175	293.0 - 347.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	150 °C to 180	302.0 - 356.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	115 °C to 165	239.0 - 329.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.