Franprene TGA 1165

تولیدکننده	.Franplast S.r.l	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این ترکیب برای کاربردهایی که خواص چقرمگی و استحکام بالا مورد نیاز است ایده آل است. درصد بالای الاستومری، بازیابی خوب را تضمین می کند، که یک نیاز مهم برای این نوع کاربرد است. کاربرد: ساپورت برای تسمه تخت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب استحکام بالا	- -	- -
کاربردها	کالاهای خانگی	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.04 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	30 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Shore	65	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	4.50 MPa	652.67 psi	ISO 527-2
کرنش کششی نامی در هنگام شکست	650 %	-	ISO 527-2
استحکام پارگی	30 kN/m	-	ISO 34-1

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-30 to 70 °C	-22.0 - 158.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان خشک کردن	0.0 hr	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	165 to 185 °C	329.0 - 365.0 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	170 to 190 °C	338.0 - 374.0 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	175 to 195 °C	347.0 - 383.0 F°	-
دمای نازل	180 to 200 °C	356.0 - 392.0 F°	-
دمای قالب	30.0 to 40.0 °C	86.0 - 104.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.